CEL Components S.r.l.
Via Ca' dell'Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505 Fax +39 051 782477
www.cel.eu info@cel.eu
P.IVA 04102600378 CCIAA BO 0339628


# PVC 40 Hartschaum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dichte kg/m³** | ASTM D1622 | kg/m³ | nominal | 40 |
| **Druckbelastbarkeit** | ASTM D1621-10 | MPa | average min-ave<br>min-min | 0,51<br>0,30<br>0,20 |
| **Druckbelastungsmodul** | ASTM D1621-10 | MPa | average min-ave<br>min-min | 24<br>10<br>5 |
| **Bruchwiderstand** | ASTM D1623 | MPa | average min-ave<br>min-min | 0,74<br>0,47<br>- |
| **Bruchmodul** | ASTM D1623 | MPa | average min-ave<br>min-min | 74<br>44<br>36 |
| **Scherfestigkeit** | ASTM C273 | MPa | average min-ave<br>min-min | 0,41<br>0,34<br>0,25 |
| **Schermodul** | ASTM C273 | MPa | average min-ave<br>min-min | 13<br>9<br>6 |
| **Scherbruchdehnung** | ASTM C273 | % | average | 5 |
| **Standard Formate** | | mm | | 1330<br>2850<br>84 |

PVC 40 Hartschaum

Letzte Überarbeitung: 06/17_Rev.0

CEL COMPONENTS

N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.l.; sie sollen über das Produkt und über deren Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Änderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualität im Rahmen der Verkaufsbedingungen.