

Mousse en PVC 48 expansé



Densité kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	48
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	0,69 0,48 0,37
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	33 18 13
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	0,95 0,66 -
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	87 57 49
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	0,55 0,49 0,40
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	16 12 10
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	9
Dimensions standard		mm		1270 2730 80